

## RENPRO 288

### RENFREW PRO Ruban D'athletisme

---

#### DESCRIPTION

Le ruban athlétique professionnel Renfrew Pro ruban D'athletisme est spécialement formulé pour répondre aux besoins des athlètes amateurs et professionnels. Ce ruban offre une excellente performance dans des conditions intenses, assurant un soutien et favorisant la restriction des mouvements au niveau des muscles et des articulations. Utilisez le ruban D'athletisme conjointement avec la bande de mousse Renfrew Pro 106 pour une stabilisation appliquée personnalisée tout en assurant un confort total.

#### CARACTERISTIQUES

- Permet de protéger les poignets et chevilles d'entorses ou autres problèmes
- Aide à la prévention et à la guérison des blessures liées au sport

#### AVANTAGES

- Aide à prévenir les blessures et à supporter les blessures existantes
- Tissu 100% coton
- Adhésif résistant à base d'oxyde de zinc à revêtement unique
- Facile à déchirer à la main
- Adhésif parfumé à la vanille
- Résiste aux dommages causés par l'humidité
- Idéal pour les poignées et les chevilles

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	10.5 (2.9)	Oz/Inch (N/25mm)	REN TM 20
Adhésion sur acier	25 (6.95)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Adhésion sur l'endos	12 (3.3)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Résistance à la traction	30 (133.5mm)	lbs. / inch (N/25mm)	ASTM D 1000

## PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: RENFREW PRO AT
- Couleurs: Blanc
- Diamètre du mandrin / axe: 1 inch
- Axe / Mandrin: RENFREW PRO AT - bleu
- Conditionnement: Boite imprimée RENFREW PRO AT Bleu/Blanc

## RECOMMANDATIONS

Application sur une surface :

Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une expression ferme.

La température d'application conseillée pour obtenir les meilleurs résultats possibles est de 18 °C (65 °F) ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et les matériaux de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18 °C (65 °F).

### REMARQUE:

1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.

2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24 °C (76 °F). Les rouleaux doivent être entreposés à plat.