

## RENFREW™ M002-SK

### Kit de démarrage Renfrew Pro Traction Mat

#### DESCRIPTION

Les kits de démarrage Renfrew Pro Traction Mat sont conçus pour être une solution de traction tout-en-un. Le kit est disponible en deux tailles et comprend un tapis de traction athlétique et une base. Lorsque le tapis est épuisé, la base peut être réutilisée avec nos tapis de remplacement M002-SP.

#### CARACTERISTIQUES

- Sports d'intérieur où la traction des chaussures est essentielle
- Utilisation pour le basket-ball, le volley-ball, le badminton, le tennis, la lutte, le tennis de table, le handball et le fitness en salle

#### AVANTAGES

- Améliore la traction des chaussures de sport sur les surfaces de sport en salle
- Élimine la saleté et les débris des semelles des chaussures de sport

#### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion par pelage (PSTC 101 Mod/180°) initiale à l'acier inoxydable (20 min @ TA) Exposée *	9 (2.4)	Oz/Inch (N/25mm)	-
Force adhésive de la couche de support (PSTC 101 Mod./180° (montage au sol) (20 min. À température ambiante)	22 (6.0)	Oz/Inch (N/25mm)	-
Résistance à la traction - Longitudinale	3439	PSI	-
Allongement	434	%	-

## PRÉSENTATION STANDARD

- Dimensions standard: 18 pouces par 19 pouces ou 28 pouces par 29 pouces
- Nombre de couches: 40
- Couleurs: Tapis transparent avec une base mate blanche

## RECOMMANDATIONS

Application sur la surface principale: appliquez le côté adhésif sur la base du tapis. Appuyer fermement. La température d'application recommandée pour obtenir les meilleurs résultats est de 65 ° F (18 ° C) ou plus. Une bonne adhérence peut ne pas se produire à moins que l'adhésif et le matériau de surface ne soient tous les deux à 18 ° C (65 ° F) ou plus.

### REMARQUE:

- 1) Lors de l'application de films adhésifs sensibles à la pression sur une surface, assurez-vous que la surface est sèche, exempte d'huile ou d'autres contaminants de surface tels que la saleté, la poussière ou les agents de démoulage.
- 2) La durée de conservation est d'un an à compter de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à moins de 24 ° C (76 ° F). La couche adhésive du tapis devient glissante lorsqu'elle est mouillée.
- 3) Le film de montage inférieur du tapis est conçu pour être monté sur des surfaces de plancher, mais les surfaces peintes avec une mauvaise adhérence de la peinture ou dans les zones où l'adhérence de la peinture a été compromise, peuvent, lors du retrait, enlever la peinture de la surface du sol.